

# Informatie voor de aannemer/eindverwerker

**Wijzonol**

vakverf sinds 1916

Geachte relatie,

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept I, KOMO- gecertificeerd Wijzonol voorlaksysteem. Het aangebrachte grondlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale grondlaksysteem **minimaal** 100 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

**katern 72** Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

**katern 73** Montage in de bouw

## Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer

Daarnaast is het van belang dat het geveltimmerwerk binnen 6 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.

**katern 81.2** Verftechnisch voorschrift

## Behandeladvies

Wij adviseren u om het geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelprogramma:

	Jaren na oplevering															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aanvangsbeurt	•															
Reinigen		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren					•								•			
Overschilderbeurt									•							

Bovenstaande behandelprogramma is indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoort, situering en detaillering.

Z.o.z.

## Aanvangsbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel overgronden met LBH SDT Ultra Grondlak.
- Het geheel licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

## Aanvangsbeurt binnenwerk:

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel overgronden met AQUA Hechtprimer Bioseries.
- Het geheel licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met AQUA Zijdeglans.

## Toelichting onderhoudssystemen

### Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

### Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

*Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.*

### Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar [info@wijzonol.nl](mailto:info@wijzonol.nl). Raadpleeg ook eens de website [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl).

Voor de verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak, LBH SDT Ultra Hoogglanslak, AQUA Hechtprimer Bioseries en AQUA Zijdeglans verwijzen wij u naar:

[productpagina LBH SDT Ultra Grondlak](#)

[productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak](#)

[productpagina AQUA Hechtprimer Bioseries](#)

[productpagina AQUA Zijdeglans](#)